

Technický list

Interflon Fin Super (aerosol)

Víceúčelový mazací olej tvořící suchý mazací film s MicPol®

Mazací olej s MicPol® kluznými částicemi s vysokou penetrační schopností pro mazání s dlouhodobým účinkem. Řetězy mazané mazivem Fin Super nadále běží hladce i potom, co vrstva maziva na vnějšku zmizela. Po namazání vytvoří suchý film, na který se nelepí žádný prach. Při pravidelném mazání řetězů olejem Fin Super se trvanlivost řetězů může až pětkrát prodloužit.

Aplikace

Na součásti, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, vlhkosti a páře. Vytváří homogenní mazací a ochranný film, který nejen skvěle maže ale i chrání proti korozi. Pro mazání a ochranu řetězů motocyklů a vozíků, pásových dopravníků, kolejnic a pásů, vysokozdvizných vozíků a průmyslových zařízení. Je vhodný i pro závěsy, vřetena, ocelová lana, vodící kolejnice apod.

Výhody

- ❶ menší opotřebení
- ❷ žádné zadržávání
- ❸ žádná adheze špíny
- ❹ odolnost proti vodě
- ❺ vysoká penetrační schopnost
- ❻ dobrá ochrana proti korozi
- ❼ dlouhý účinek mazání
- ❽ vynikající rozpouštědlo rzi
- ❾ Aerosol se také může použít v poloze dnem vzhůru (vertikálně)
- ❿ Neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte. Díly je třeba nejprve vyčistit organickým nebo alkalickým čistícím prostředkem. Aerosol používejte pouze ve svislé poloze (svisle nebo dnem vzhůru). Nastříkejte Fin Super na díly a nechte jej penetrovat. Čím je doba penetrace delší, tím delší bude interval mezi mazáními. Pravidelné používání Fin Super prodlouží dramaticky životnost řetězu. Pamatujte: nepoužívejte příliš mnoho oleje Fin Super. Občas obnovovaná tenká vrstva funguje lépe, než silná vrstva. Přbytek oleje odstraňte hadříkem.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních a rostlinných olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	žlutavě hnědá	
Zápach	Jako ropa	
Hustota při 20°C	0.84 g/cm ³	
Dinamická viskozita při 20°C	64 mPas	ASTM D2983
Kinematická viskozita při 40°C	23 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-43°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	170°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Trvanlivost*	6 roky	
Vodivost	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrická pevnost	88 kV/cm	IEC 60156
Koeficient tření	0.02-0.06 (MicPol®)	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. ** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.