

Technický list

Interflon Lube TF

Průmyslové víceúčelové mazivo vytvářející suchý film

Mazací olej s MicPol® kluznými částicemi s vysokou penetrační schopností pro mazání s dlouhodobým účinkem. Řetězy mazané mazivem Interflon Lube TF nadále běží hladce i potom, co vrstva maziva na vnějšku zmizí. Po namazání se vytvoří suchý film, na který se nelepí žádný prach a nečistoty. Při pravidelném mazání řetězů olejem Interflon Lube TF se životnost řetězů může až pětkrát prodloužit.

Aplikace

Na součásti, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, vlhkosti a páře. Vytváří homogenní mazací a ochranný film, který nejen skvěle maže, ale i chrání proti korozi. Funguje i tam, kde ostatní produkty nejsou schopny vytvořit antikorozi ochranu. Pro mazání a ochranu řetězů motocyklů a vozíků, pásových dopravníků, kolejnic a pásů, vysokozdvíhových vozíků a průmyslových zařízení. Je vhodný i pro závěsy, vrřetena, ocelová lana, vodící kolejnice a pod.

Výhody

- menší opotřebení
- žádné zadržávání
- žádná adheze špíny
- odolnost proti vodě
- vysoká penetrační schopnost
- dobrá ochrana proti korozi
- dlouhý účinek mazání
- vynikající rozpouštědlo rzi

Pokyny pro použití

Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte. Díly je třeba nejprve vyčistit organickým nebo alkalickým čisticím prostředkem. Nastříkejte Interflon Lube TF na díly a nechte jej penetrovat. Čím je doba penetrace delší, tím delší bude interval mezi mazáními. Pravidelné používání Lube TF dramaticky prodlouží životnost řetězu.

Pamatujte: nepoužívejte příliš mnoho oleje Interflon Lube TF. Občas obnovovaná tenká vrstva funguje lépe, než silná vrstva. Přebytek oleje odstraňte hadříkem.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních a rostlinných olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	žlutavě hnědá	
Zápach	Jako ropa	
Hustota při 20°C	0.84 g/cm ³	
Kinematická viskozita při 40°C	23 cSt	ASTM D445
Bod tuhnutí	-43°C	
Nejnižší pracovní teplota	-43°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	170°C	
Biologická odbouratelnost	53%	ASTM D7373-07
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Trvanlivost*	4 roky	
Vodivost	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrická pevnost	128 kV/cm	IEC 60156

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. ** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku, které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.